







中国认可 国际互认 检测 TESTING **CNAS L1314**

检验报

TEST REPORT

No:	WT-2022-268

产品名称: Product name	尼龙方块毯
受 检 单 位:	
Inspected Body	
生产单位:	苏州东帝士纤维地毯有限公司
Manufacturer	W///W/T/AMONIKAN
委托单位:	苏州东帝士纤维地毯有限公司
Client Name	NAME TO THE STREET
检测类别:	委托检验
Test category	
发布日期:	.022年 06月30日
Release date	ULLT UUD JUH

(国家地毯质量检验检测中心)
(National Carper Quality Inspection and Testing Center)

天津市产品质量监督检测技术研究院地毯研究中心 Tianjin Product Quality Inspection Technology Research Institute Carpet Research Center 检验检测专用童



天津市产品质量监督检测技术研究院地毯研究中心

Tianjin Product Quality Inspection Technology Research Institute Carpet Research Center 检验报告

Test Report

No: WT-2022-268

第1页 共2页

No: WT-2022-268		第1页 共2页				
产品名称		规格型号 Specification	cm: 50 × 50			
Product name	尼龙方块毯	商标 Trade mark	Tuntex			
委托单位 Client name	苏州东帝士纤维地毯有限公司	样品数量 Numbers of sample	16块			
生产单位 Manufacturer	苏州东帝士纤维地毯有限公司	电话 Client's Tel	**************************************			
受检单位 Inspected Body		邮编 Postcode				
委托单位地址	江苏省太仓市城厢镇	抽样地点 Sampling location				
Client's address	城西南路28号	抽样基数 Sampling radix				
		检测类别 Test category	委托检验			
样品描述 Sample description		生产日期 Production date				
ac ccs	样品完好 圏绒	送样人 Deliverer	单位寄样			
送样日期 Date of submission	2022.06.20	检测日期 Date of test	2022.06.28			
检测依据 Test standards	QB/T 2755–2005 《拼块地毯》	检测项目 Test items	一、外观质量 二、内在质量			
检测结论 Test conclusion	经检验,各项目的测试结果达到标准指标要求与综合为是为合格产品。 签发日期: 二零二二年六月二十九日					
备注 Remarks	所有标称值均由委托方提供。 检验数据仅对收到的样品负责。					

批准:


Approved by War

审核: Checked by

湖湾

编制:

Prepared by



天津市产品质量监督检测技术研究院地毯研究中心

Tianjin Product Quality Inspection Technology Research Institute Carpet Research Center 检验报告

Test Report

No: WT-2022-268

第2页 共2页

Test Item 脚轮椅引起的宽度和变化率	和长度	Unit	Criteria	Practical	Determined Data	Assessmer	
	和长度		1	T T	AND DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PROPERT	-	
变化率 	脚轮椅引起的宽度和长度			长度	0.03	合格	
	变化率		≤0.15	宽度	0.04		
由热和水引起的 宽度和长度变化率		%	≤0.10	长度	-0.06	入协	
				宽度	-0.03	合格	
由热和水影响引起的翘曲		mm	≤1.5	1.0		合格	
直角度	允差	%	≤0.1	0.01		合格	
	+=- 1/2 /±:		MICO O STATE O D	长度	500.0		
केंद्र होंद्र रीत 1/ होद	标称值	mm 500×500	宽度	500.3			
宽度和长度	1, 24		长度	0.00	合格		
A CALL TO THE PARTY OF THE PART	允差	%	±0.1	宽度	0.06	age of the same of	
绒簇拔出力	圏绒	N	≥24.0		24.4		
耐光色牢度		f-r-t	≥5	>5.		合格	
		级	≥4 (浅)				
The state of the s	干摩擦	一级	≥4	纵向	4-5	合格	
正 晓 境 亿 点 京				横向	4-5		
耐摩擦色牢度			级 ≥3	纵向	4-5		
and a second	湿摩擦			≥3	横向	4-5	age saide for the first section of the first sectio
To the same of the	续燃、阴	然、阴	s ≤20	纵向	0.0		
51 Mar but 45 (45° 24)	燃时间	S		横向	0.0		
耐燃性能(45°法)	损毁			纵向		合格	
	最大长度	mm	≤100	横向	46		
透面纤维类型及含量	标称值	%	尼龙: 100	聚酰胺纤维(尼龙): 100		合格	
邀面纤维为百分之百 尼龙或百分之百羊毛	下限允差	%	-5	0.0			
毯基上单位面积	标称值 g/m	g/m ²	350	334		PROGRAMMENT AND	
绒头质量	下限允差	%	5		-4.6	合格	
外观质量		外观疵点		六项外观疵点检验 符合标准指标要求		合格	

